

Kategorija proizvoda: Bitumenske Trake

Proizvođač: Timlzolirka

Kondorin V4 Hidroizolaciona traka - 1x10m / 10m2

Cena: 3.472,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	KONDORIN V-4, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova.
Tip:	Kondorin V4
Pakovanje:	Rolna
Dimenzije (m):	1 x 10
Uložak:	Stakleni voal
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none"> • uložak: stakleni voal • masa: >3,2 kg/m² • fleksibilnost pri: 0° C • otpornost prema tečenju: 70° C • prekidna sila uzdužno / poprečno: >300 N / >200 N • izduženje pri prekidu: >2 %
Površinska zaštita:	Polietilenska folija
Pravost:	(20mm/10m) Odgovara
Masa po površini (kg/m²):	≥ 3,2
Vodonepropusnost (kPa):	≥ 2
Vodonepr. posle vešt. starenja (12 ned. na 70°C) (kPa):	≥ 2
Fleksibilnost pri niskim temperaturama (°C):	< 0
Otpornost na cepanje (uzd./pop.) (N):	≥ 50 / ≥ 50
Otp. spoja na smicanje (uzd./pop.) (N/50 mm):	300+/-10% / 200+/-10%
Propustljivost vodene pare sd (μ):	NPD
Otpornost na statičko opterećenje (kg):	> 2
Otpornost na udar (mm):	> 500
Prekidna sila (uzd./pop.) (N/50mm):	300 +/-10% / 200 +/-10%
Izduženje (uzd./pop.) (%):	> 2,0 / > 2,0
Sadržaj opasnih materija:	Ne sadrži
Otpornost na hemikalije:	Otporan
Klasa gorivosti:	E (prihvatljivo ponašanje u požaru)
Nanošenje:	Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10cm.
Dodatne Informacije:	Bitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosfere ili druge vode (uključujući i vlagu). Sastoje se od uloška koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom (kvarcni pesak, talk, polietilenska folija, škrljac, silikonizirana PE folija). Uložak uslovljava fizičko mehaničke karakteristike trake, a bitumenska masa temperaturnu postojanost i otpornost prema starenju. Zaštita određuje način ugradnje trake. U zavisnosti od vrste koriste se za hidroizolaciju ravnih krovova i terasa kao i podzemnih delova konstrukcije. Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5C. Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ostatak proizvoda ili otpadni proizvod je klasifikovan kao neopasni otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02). Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TIM IZOLIRKA DOO Zemlja Porekla: Srbija