

Kategorija proizvoda: Cement

Proizvođač: Titan Cementara

Titan Cement PC 35M (V-L) 32.5R 25kg

Cena: 648,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pogodan za individualnu gradnju, zidarske radove i završne građevinske radove. Takođe, namenjen je u procesu pripremanja betona i maltera za građevinske radove koji se izvode u propisanim uslovima gradnje za armirane i nearmirane betonske elemente nižih razreda čvrstoće. Veliku primenu ima u gradnji porodičnih objekata gde potpuno zadovoljava zahteve za izradu podloga i glazura, temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija. Koristi se u izgradnji auto puteva za izradu stabilizacijskih slojeva.
Prednosti:	- Dobra ugradljivost uz manji vodocementni faktor, što doprinosi boljoj čvrstoći; □ Minimalno skupljanje; □ Olakšano negovanje; □ Otpornost na mraz; □ Redukovana propustljivost betona, čime je produžena njegova trajnost.
Karakteristike:	- Stabilan kvalitet (utrošak vode, vreme vezivanja, čvrstoće na svim terminima); □ Visoke rane čvrstoće; □ Optimalan početak i kraj vezivanja; □ Dobra svojstva ugradivosti; □ Umerena otpornost na izloženost agresivnim sredinama (dejstvo sulfatnih voda, hlorida i drugih soli); □ Umeren razvoj toplote hidratacije.
Tip cementa:	32,5 Portland cement
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Količina (džak/paleta):	64
Težina (kg/paleta):	1600
Sastav:	- Portland cementni klinker 64-79%; □ Mešani dodatak silikatnog letećeg pepela i krečnjaka 21-35%.
Početak vezivanja (min):	220
Početna čvrstoća (2 dana - MPa):	17,6
Standardna čvrstoća (28 dana - MPa):	42,6
Dodatne Informacije:	Cement u vrećama bi trebalo skladištiti u suvoj prostoriji zaštićenoj od vlage. Ako mora da se čuva na otvorenom vreće bi trebalo da budu položene na suhu paletu, propisno pokrivena kako bi se sprečili atmosferski uticaji. Vreće držati iznad zemlje na suvoj dasci ili paleti.
Deklaracija:	Uvoznik / Proizvođač: Cementara Kosjerić □ Zemlja Porekla: Srbija