

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CN 69 - Samonivelišuća masa 25kg

Cena: 2.131,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za izravnavanje betonskih podova, cementnih i anhidritnih podloga za postavljanje keramičkih pločica i drugih vrsta podnih obloga što su PVC, linoleum, tepih i laminat. Samo za unutrašnje prostore.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"> • veoma glatka završna površina • pogodna za upotrebu kod podnog grejanja • za unutrašnje površine • idealno za izravnavanje podloge ispod keramike
Vrsta:	Samonivelišuća masa
Tip:	CN 69
Pakovanje:	Džak
Prostori:	Unutrašnji
Težina (kg):	25
Potrošnja:	cca. 1,5 kg/m ² za debljinu sloja 1 mm
Gustina:	1,30 kg/l
Temperatura rada (°C):	+15 min / +30 max
Odnos mešanja:	6,00-6,25 l vode na 25kg praha
Adhezija (N/mm ²):	> 1,0
Bez klizanja:	Da
Visoka Adhezija:	Da
Za podno grejanje:	Da
Hemijski sastav:	Mešavina cementa sa mineralnim puniocima
Priprema Podloge:	Površine moraju biti suve (maksimalno 2% vlažnosti), (bez pukotinjaj čestica koje mogu uticati na dobru adheziju). Preporučuje se da otpornost na kompresiju sloja bude minimalno 15 N/mm ² . Mrlje od voska, bitumena, masnoča i ulja morate odstraniti. Pukotine i napuknine moraju mehanički biti proširene, očišćene od praha i svih otvora moraju biti popunjeni brzovezujućim malterom.
Nanošenje:	Umešajte sadržaj samonivelišuće mase Ceresit CN 69 u 6-6,25 l hladne, čiste vode i mešajte uz pomoć mešaća sa malom brzinom (maksimalno 600 obrtaja po minuti) sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudvica. Nakon mešanja sačekati 2-3 minute, a zatim ponovo promešati i izliti ga na podlogu u trakama širine 25-30 cm. Dok je izliven malter će se sam nivelišati tako da nisu potrebna njegova manualna nivelišanja. Vijak mase mora biti raširen u prostorima koji nisu tako lako pristupni uz pomoć zubne lopatice ili gleterice. Nakon nanošenja samonivelišuće mase, potrebno je izravnati podlogu kako bi se izbacio vazduh koristeći valjak sa bodljama.
Dodatne Informacije:	Morate izbegavati prebrzo sušenje sloja. Sloj zaštite od direktnog izlaganja suncu i ekstremnih temperaturnih uslova, mraza i suvog vazduha. Lepljenje je ubrzano na visokim temperaturama, odnosno usporeno na niskim.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO / Zemlja Porekla: Srbija