

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CN 69 - Samonivelišuća masa 25kg

Cena: 2.131,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za izravnavanje betonskih podova, cementnih i anhidritnih podloga za postavljanje keramičkih pločica i drugih vrsta podnih obloga što su PVC, linoleum, tepih i laminat. Samo za unutrašnje prostore.
Prednosti:	• veoma glatka završna površina □ pogodna za upotrebu kod podnog grejanja □ za unutrašnje površine □ idealno za izravnavanje podloge ispod keramike
Vrsta:	Samonivelišuća masa
Tip:	CN 69
Pakovanje:	Džak
Prostori:	Unutrašnji
Težina (kg):	25
Potrošnja:	cca. 1,5 kg/m ² za debljinu sloja 1 mm
Gustina:	1,30 kg/l
Temperatura rada (°C):	+15 min / +30 max
Odnos mešanja:	6,00-6,25 l vode na 25kg praha
Adhezija (N/mm ²):	> 1,0
Bez klizanja:	Da
Visoka Adhezija:	Da
Za podno grejanje:	Da
Hemijski sastav:	Mešavina cementa sa mineralnim puniocima
Priprema Podloge:	Površine moraju biti suve (maksimalno 2% vlažnosti), (bez pukotina i čestica koje mogu uticati na dobru adheziju. Preporučuje se da otpornost na kompresiji sloja bude minimalno 15 N/mm ² . Mrlje od voska, bitumena, masnoća i ulja morate odstraniti. Pukotine i napuknine moraju mehanicki biti proširene, očišćene od praha i svi otvori moraju biti popunjeni brzovezujućim malterom.
Nanošenje:	Umešajte sadržaj samonivelišuće mase Ceresit CN 69 u 6- 6,25 l hladne, čiste vode i mešajte uz pomoć mešača sa malom brzinom (maksimalno 600 obrtaja po minuti) sve dok ne dobljete homogenu masu bez grudvica. Nakon mešanja sačekati 2-3 minuta, a zatim ponovo promešati i izliti ga na podlogu u trakama širine 25-30 cm. Dok je izliven malter će se sam nivelisati tako da nisu potrebna njegova manualna nivelisanja. Vijak mase mora biti raširen u prostorima koji nisu tako lako pristupni uz pomoć zubne lopatice ili gleterice. Nakon nanošenja samonivelišuće mase, potrebno je izravnati podlogu kako b se izbacio vazduh koristeći valjak sa bodljama.
Dodatne Informacije:	Morate izbegavati prebrzo sušenje sloja. Sloj zaštite od direktnog izlaganja suncu i ekstremnih temperaturnih uslova, mraza i suvog vazduha. Lepljenje je ubrzano na visokim temperaturama, odnosno usporeno na niskim.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija