

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Maxima

Maxima Keramol Flex - Lepak za pločice 25kg

Cena: 1.203,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Namenjen je za unutrašnje neupijajuće pločice i za spoljašnje neupijajuće pločice koje se ugrađuju na upijajućim podnim površinama. Temperaturno je postojan od -20 °C do +70 °C. Preporučuje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, sistemima sa podnim grejanjem, balkonima i terasama, odnosno svim situacijama gde su zalepljene keramičke pločice izložene povišenoj vlažnosti i promenama u temperaturi.
Karakteristike:	• Fleksibilan • Tankoslojni lepak • Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu • Za upijajuće i neupijajuće pločice • Za kuhinje, prostorije za dnevni boravak, terase i balkone • Za sisteme sa podnim grejanjem • Pogodan za lepljenje na stare keramičke pločice • Maksimalna dužina najduže stranice pločice do 80 cm • Produženo otvoreno vreme • Temperaturno postojan • Visoka čvrstoća
Vrsta:	Lepak za pločice
Pakovanje:	Džak
Težina:	25 kg
Potrošnja:	2–5 kg/m ² , u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i načina nanošenja.
Nanošenje:	KERAMOL Flex od 25 kg dodati na 7 L vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 sata. Površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Veće neravnine ispuniti KERAMOL Flex lepkom i to dan pre ugradnje pločica. Pre nanošenja lepka površine grundirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Ako se lepi "pločica na pločicu" površine grundirati MAXIKRIL Ceramic prajmerom. Nanošenje lepka vršiti nazubljenim gleterom, tako da pri unutrašnjim radovima min. 65% površine pločice bude prekriveno lepkom, dok za spoljašnje radove na celu površinu keramičke pločice treba naneti lepak. Pločice postavljati na naneseeni lepak pomerajući ih levo-desno, gore-dole. Praznine između pločica min. 24 sata nakon ugradnje ispuniti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja pločice i alat odmah oprati vodom.
Dodatne Informacije:	Radove izvoditi na temperaturama od +5 °C do +30 °C. Atmosferski uslovi mogu uticati na proces očvršćavanja.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija