

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Rotband - Gipsani glet malter 30kg

Cena: 1.470,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Gipsani malter namenjen za malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Jednoslojan malter za upotrebu na svim tipovima zidova, betonskih i drugih nosećih površina. Pogodan je za upotrebu u podrumskim i stambenim prostorijama sa standardnom vlažnošću vazduha. Omalterisana površina pogodna je za gletovanje, popločavanje, bojenje i lepljenje tapeta. □ Za unutrašnju upotrebu □ Za ručnu primenu □ Za ručnu obradu □ Negoriv
Tip:	Glet Masa
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	30
Količina (kom/paleta):	35
Potrošnja:	Za debljinu sloja od 10 mm potrebno je 8 kg/m2 materijala.
Karakteristike:	Fabrički malter pripremljen za upotrebu tipa B4/20/2 □ prema SRPS EN 13279-1 □ Za unutrašnju primenu □ Na mineralnoj osnovi □ Za udobnu i neškodljivu atmosferu u enterijeru □ Reguliše vlažnost i u potpunosti je paropropustan □ Negoriv □ Za ručnu primenu i obradu □ Odličan za malterisanje starih i oštećenih površina
Odnos mešanja:	Materijal iz jedne vreće se meša sa 17,5 litara čiste vode. Materijal se meša ručno ili uz pomoć električnog miksera sve do postizanja željene konzistencije. Otvoreno vreme materijala u kofi je 20 minuta. Po postizanju željene gustine materijal se nanosi ručno na unapred pripremljenu površinu. Nanešeni sloj materijala se prvo ravna sa H a naknadno sa T (trapeznom letvom). Sledeća faza je kvašenje površine i filcanje sunderastom papučom. Na ovaj način se na površinu koja se malteriše izvlači tzv. gipsano mleko nakon čega se čitava površina poravnava širokom gletericom čime se postiže fino ogletovana površina. Ovako obrađenu površinu ostaviti da se osuši.
Nanošenje:	Jednoslojno nanošenje, 8 do 50 mm Prosečna debljina iznosi 10 mm (preko instalacija najmanje 5 mm). U posebnim slučajevima debljina nanešenog sloja može biti i do 50 mm. Zbog produženog vremena sušenja preporučena maksimalna debljina iznosi 35 mm. □ Debljina sloja ≥ 35 do 50 mm Nakon poravnavanja prvog sloja sa H letvom ostaviti materijal da se u potpunosti osuši. Nakon sušenja naneti podlogu Knauf Grundiermittel (razrediti sa vodom 1:3). Nanošenje drugog sloja početi nakon potpunog sušenja podloge.
Dodatne Informacije:	Omogućiti provetravanje prostorija kako bi se postiglo optimalno sušenje. Prosečno vreme sušenja za sloj debljine 10 mm je ca. 14 dana u zavisnosti od provetrenosti i temperature vazduha u prostoriji. Pri naknadnom izvođenju košuljice obezbediti dobru provetrenost u prostoriji. Materijal ne nanositi na temperaturama nižim od 5°C ili višim od 30°C. Nanešeni materijal zaštititi od uticaja mraza
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU