

Kategorija proizvoda: Marmodom

Proizvođač: Marmodom

EASYROLL - Akrilni malter Beli 25kg

Cena: 6.900,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Vrsta:	Akrilni malter
Tip:	EASYROLL
Primena:	Nanosi se na podloge kao što su osnovni malteri, beton, gipsane ploče, cementne ploče itd. Obezbeđuje potpunu vodoodbojnost, pokriva postojeće pukotine i eliminiše rizik od nastanka novih pukotina. Nije potrebno dodatno bojenje omalterisanih površina. Idealan je za završni sloj kod spoljne termoizolacije.
Pakovanje:	Kanta
Boja:	Bela
Težina (kg):	25
Potrošnja:	Približno 1,5 kg/m ² za dva sloja, u zavisnosti od tipa podloge.
Nanošenje:	Podloga mora biti čvrsta, suva i očišćena od bilo kakvih ostataka (maltera, prašine, boja, ulja itd.). Proizvod se dobro promeša i nanosi u dva sloja valjkom ili četkom. Drugi sloj se nanosi nakon što se prvi sloj potpuno osuši. Temperatura primene treba da bude između +5°C i +35°C. Za najbolje rezultate, pre nanošenja pastoznih maltera, podloga treba da bude pripremljena prajmerom BIOPRIMER ili BIOPRIMER PRO FINE u istoj nijansi ili kombinaciji boja.
Dodatne Informacije:	U skladu je sa standardima: EAD 040083-00-0404, ETA 20/0778 – 20/0699, za spoljne termoizolacione sisteme BIOPANOPLY EPS i WOOL kompanije MARMODOM. Homogeni, spreman za upotrebu, industrijski proizvod konzistentnog visokog kvaliteta. Obezbeđuje dobru radnu sposobnost, povećanu brzinu primene, ekonomičnost i odlične rezultate. Veličina granulata: 0,0-0,7 mm Gustina: 1,6-1,7 kg/l Potrošnja: ~1,5 kg/m ² (ukupno za slojeve) Prijanjanje (EN 1542:2002): >3 MPa Toplotna provodljivost λ10, suvo (EN 1745:2012): 0,62 W/m·K Upijanje vode (EN 1062-3:2008): w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5} (W3) Kapilarna apsorpcija vode (EN 1015-18:2004): Cm < 0,1 kg/m ² ·min ^{0,5} Paropropusnost (EN ISO 7783:2011): 0,14 < sd < 1,4 m (V2) Reakcija na vatru (EN 13501-1:2007): Kategorija C
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA Zemlja Porekla: EU