

Kategorija proizvoda: Mašinski Malteri

Proizvođač: Bekament

## BK-Mal 220 - Cementno krečni - Unutrašnji 30kg

Cena: 564,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Namenjen je za mašinsko i ručno oblaganje unutrašnjih zidova od cigle, bloka, gas-betona, betona i sl. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, potencijalno vlažne prostorije i kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.
Vrsta:	Cementno krečni malter
Tip:	BK-Mal 220
Težina (kg):	30
Pakovanje:	Džak
Sastav:	Sivi cement, hidratisani kreč, aditivi i mineralni filer.
Potrošnja:	Okvirna potrošnja se kreće oko 11-12 kg/m <sup>2</sup> /cm debljine sloja.
Gustina (g/dm <sup>3</sup> ):	1200-1300
Savojna i pritiska čvrstoća (MPa):	Savojna čvrstoća (MPa): □•□7 dana: 0,3□□28 dana: 0,4□□Pritisna čvrstoća (MPa): □•□7 dana: 0,5□□28 dana: 0,6
Koeficijent otpora difuziji vodene pare (μ):	3,2
Priprema Podloge:	Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve betonske površine (stare najmanje 2 meseca), zid od opeke i bloka, gas-betona i sl. Popunjavanje većih praznina i izravnavanje u većim debljinama izvršiti istim proizvodom BK-Mal 220, postupkom višeslojnog nanosa uz međuslojno armiranje mrežicom. U slučaju nanošenja maltera na zidove od opeke i bloka prethodna priprema podloge nije neophodna. Kod glatkih betonskih površina na kojima najčešće ima zaostalog ulja od oplate, neophodno je izvršiti grundiranje sa BK-Beton Kontakt-om u cilju ostvarivanja bolje adhezije maltera na podlogu. Kod malterisanja visokoupojnih, kao i neravnomerno upijajućih površina (gas-betonski blokovi) potrebno je izvršiti grundiranje sa BK-Nivelatorom, u cilju ujednačavanja upojnosti i sprečavanja pojave pukotina na malteru usled neravnomernog sušenja. Alternativno, u oba slučaja priprema podloge se može sprovesti prethodnim nanošenjem špric maltera BK-Mal 120 prema uputstvu datom u tehničkom listu. Priprema podloge nanošenjem BK-Mal 120 se preporučuje u slučajevima nanošenja maltera na zidove od mešanih materijala, zidove od lomljenog kamena i sl.
Nanošenje:	Zatvaranje širokih i dubokih fuga, otvora od električnih i drugih instalacija treba završiti pre početka malterisanja. Priprema maltera se vrši mašinski, samešanjem suvog maltera sa oko 22-24% vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suhu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvesnog vremena zavisno od uslova na mestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.). Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5°C i +30°C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomerno. Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.
Čišćenje Alata:	Odmah nakon upotrebe transportna creva i ostali alat je potrebno detaljno oprati vodom. U cilju lakšeg čišćenja, malter ne bi trebalo da zaostaje u crevu duže od 30 minuta. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslje ostatke mehanički ukloniti.
Dodatne Informacije:	Materijal prenositi u zatvorenim vrećama. Pri radu osigurati dobro provetravanje ako se koristi u zatvorenim prostorijama. Pri radu s mokrim malterom zaštititi oči i kožu zbog alkalne reakcije. Čuvati van domašaja dece. Materijal skladištiti u suvim prostorijama na paletama, zaštićeno od vlage
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BANJA KOMERC BEKAMENT DOO □Zemlja Porekla: Srbija