

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

## Sika Mix Plus - Plastifikator za maltere 20kg

Cena: 8.945,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Za spravljanje visokokvalitetnog maltera za zidanje i malterisanje, poboljšane ugradljivosti i jačine.

Prednosti:

- Spreman za primenu □ Poboljšava proces hidriranja i proizvodi visokokvalitetan malter za opeku, građevinske blokove i premaze □ Poboljšava otpornost na mraz □ Smanjuje pucanje i radikalno širenje prsina □ Poboljšava prijanjanje □ Veoma ekonomičan □ Povećava ugradljivost i pruža veću konzistenciju i plastičnost □ Produženo vreme vezivanja □ Veoma lak za upotrebu □ Ne sadrži hloride niti druge korozivne sastojke

Vrsta: Plastifikator za maltere

Tip: Mix Plus

Boja: Braon

Pakovanje: Kanister

Težina (kg): 20,0

Potrošnja:  
• Malter za malterisanje: 0,1 – 0,2% težine cementa (50-100 gr / 50 kg cementa) □ Malter za zidanje: 0,3% u odnosu na težinu cementa (150 gr / 50 kg cementa)

Gustina (kg/l): 1,00-1,04

pH Vrednost: 8-11

Hemijski sastav: Anjonska jedinjenja.

Kvalitet Podloge: Čista i suva, homogena, bez tragova ulja i masti, prašine i trošnih ili rasutih delova. Obavezno ukloniti staru postojeću boju, cementno mleko i druge kontaminirajuće materije.

Priprema Podloge: Betonsku površinu očistiti i orapaviti. U slučaju kamenih podloga, ukloniti sve trošne delove. Podloga treba biti zasićena vodom ali ne sme imati vodu nakupljenu na površini.

Postupak mešanja:  
• Malter za malterisanje: Sika® Mix Plus (i Sika® Latex) dodati u čistu vodu, a zatim ovu smesu dodati u smesu peska / cementa. Obično se spravlja po sledećoj recepturi: odnos cementa i peska ~ 1:3, ~3 kg kreča, 100 gr dodatka Sika® Mix Plus, maksimalno 5 kg Sika® Latex-a i neophodna količina vode. □ Malter za zidanje: Sika® Mix Plus (i Sika® Latex) dodati u čistu vodu, a zatim ovu smesu dodati u smesu peska / cementa. Obično se spravlja po sledećoj recepturi: odnos cementa i peska ~ 1:3, ~3 kg kreča, 150 gr dodatka Sika® Mix Plus, 2-4 kg Sika® Latex-a i neophodna količina vode.

Nanošenje:  
Pre svake primene mora se proveriti da li smesa odgovara predviđenoj primeni, pošto spravljanje najkvalitetnije smese zavisi od raznih parametara, kao što su kvalitet peska, temperatura, vlažnost itd.

Čišćenje:  
Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti vodom. Očvrslji ili osušeni materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.

Dodatne Informacije:  
12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju u svežim uslovima i zaštićeno od direktnog sunca i mraza.

Deklaracija:  
Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija