

Kategorija proizvoda: Sika Zaptivanje

Proizvođač: Sika

Sika AnchorFix 1- Masa za ankerisanje 300ml

Cena: 1.420,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Kao brzovezujuća masa (lepk) za ankerisanje za sve vrste:
• betonskog gvožđa/armaturnog
čelika
• šipki sa navojima
• zavrtanja i specijalnih sistema za učvršćivanje
Na sledećim podlogama:
• beton
• prirodan tvrd kamen
• čvrsta stena
• šuplja i puna opeka

Prednosti:

- brzo stvrdnjavanje
- mogu se koristiti standardni pištolji
- može da se koristi na niskim temperaturama
- visok kapacitet opterećenja
- ne ugiba se, čak iako je viseća konstrukcija u pitanju
- ne sadrži stiren
- slabog mirisa
- mali gubitak materijala pri radu
- bez ograničenja u transportu

Vrsta:

Masa za ankerisanje

Tip:

Sika Anchorfix 1

Boja:

Siva

Pakovanje:

Kartuša

Težina:

300 ml

Gustina:

1,550 kg/l

Hemijski sastav:

Poliuretan, prepolimer visoke čvrstoće.

Kvalitet Podloge:

Malter i beton moraju posedovati potrebnu čvrstoću. Nema potrebe da budu stari 28 dana. Pre upotrebe proverite čvrstoću podloge (betona, kamenorezačkih proizvoda, prirodnog kamena). U slučaju da je čvrstoća podloge nepoznata, moraju se prethodno izvršiti testovi na izvlačenje. Rupa za anker mora uvek biti čista, suva i bez ulja, masti itd. Rastresite čestice se moraju ukloniti iz rupa.

Nanošenje:

Probušite rupu sa električnom bušilicom u potrebnom prečniku i dubini. Prečnik bušotine mora biti u skladu sa veličinom anksa. Bušotina se mora dobro očistiti sa okruglom četkom (očistite najmanje 3x). Prečnik četke mora biti veći od prečnika bušotine. Bušotina se nakon svakog koraka u čišćenju mora očistiti sa duvaljkom ili komprimiranim vazduhom, počevši od dna. Važno: koristite kompresore bez sadržaja ulja. Ištisnite otprilike dva puta masu, sve dok se obe komponente ne izmešaju i postanu jednoobrazne. Ne koristite ovaj materijal. Skinite pištolj i očistite krpom otvor kartuše. Ubrijgajte lepk u rupu počevši od dna i polako izvlačite nazad statičku mešalicu. U svakom slučaju izbegnite pojавu vazdušnih mehurova. Za duboke rupe koristite dodatno produžene cevi. Stavite anker rotacionim pokretom u ispunjenu bušotinu. Deo lepka mora izaći iz bušotine. Važno: anker se mora postaviti poštujći vreme rada. Način primene / alati Za vreme stvrdnjavanja smole anker se ne sme pomerati niti opterećivati. Očistite alat odmah nakon upotrebe sa Sika® Colma Cleaner-om. Dobro operite kožu i ruke sa sapunom i topлом vodom.

Čišćenje:

Odmah nakon upotrebe očistite sav alat i opremu za nanošenje sa Sika® ColmaCleaner-om. Stvrdnut/osušen materijal može se odstraniti samo mehaničkim putem.

Dodatne Informacije:

12 meseci od datuma proizvodnje ako se uskladišti u originalnom, neotvorenom, zapečaćenom i neoštećenom pakovanju na hladnom i suvom mestu pri temperaturi od 0°C do +20°C. Zaštititi od direktnog izlaganja sunčevim zracima. Na svim kartušama Sika AnchorFix® -1 rok upotrebe proizvoda odštampan je na etiketi.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija