

Kategorija proizvoda: Sika Zaptivanje

Proizvođač: Sika

Sika AnchorFix 1- Masa za ankerisanje 300ml

Cena: 1.420,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Kao brzovezujuća masa (lepak) za ankerisanje za sve vrste: □ betonskog gvožđa/armaturnog čelika □ šipki sa navojima □ zavrtanja i specijalnih sistema za učvršćivanje □ Na sledećim podlogama: □ beton □ prirodan tvrd kamen □ čvrsta stena □ šuplja i puna opeka
Prednosti:	• brzo stvrdnjavanje □ mogu se koristiti standardni pištolji □ može da se koristi na niskim temperaturama □ visok kapacitet opterećenja □ ne ugiba se, čak iako je viseća konstrukcija u pitanju □ ne sadrži stiren □ slabog mirisa □ mali gubitak materijala pri radu □ bez ograničenja u transportu
Vrsta:	Masa za ankerisanje
Tip:	Sika Anchorfix 1
Boja:	Siva
Pakovanje:	Kartuša
Težina:	300 ml
Gustina:	1,550 kg/l
Hemijski sastav:	Poliuretan, prepolimer visoke čvrstoće.
Kvalitet Podloge:	Malter i beton moraju posedovati potrebnu čvrstoću. Nema potrebe da budu stari 28 dana. Pre upotrebe proverite čvrstoću podloge (betona, kamenorezačkih proizvoda, prirodnog kamena). U slučaju da je čvrstoća podloge nepoznata, moraju se prethodno izvršiti testovi na izvlačenje. Rupa za anker mora uvek biti čista, suva i bez ulja, masti itd. Rastresite čestice se moraju ukloniti iz rupa.
Nanošenje:	Probušite rupu sa električnom bušilicom u potrebnom prečniku i dubini. Prečnik bušotine mora biti u skladu sa veličinom ankera. Bušotina se mora dobro očistiti sa okruglom četkom (očistite najmanje 3x). Prečnik četke mora biti veći od prečnika bušotine. Bušotina se nakon svakog koraka u čišćenju mora očistiti sa duvaljkom ili komprimiranim vazduhom, počevši od dna. Važno: koristite kompresore bez sadržaja ulja. Istisnite otprilike dva puta masu, sve dok se obe komponente ne izmešaju i postanu jednoobrazne. Ne koristite ovaj materijal. Skinite pištolj i očistite krpom otvor kartuše. Ubrizgajte lepak u rupu počevši od dna i polako izvlačite nazad statičku mešalicu. U svakom slučaju izbegnite pojavu vazdušnih mehurova. Za duboke rupe koristite dodatno produžene cevi. Stavite anker rotacionim pokretom u ispunjenu bušotinu. Deo lepka mora izaći iz bušotine. Važno: anker se mora postaviti poštujući vreme rada. Način primene / alati Za vreme stvrdnjavanja smole anker se ne sme pomerati niti opterećivati. Očistite alat odmah nakon upotrebe sa Sika® Colma Cleaner-om. Dobro operite kožu i ruke sa sapunom i toplom vodom.
Čišćenje:	Odmah nakon upotrebe očistite sav alat i opremu za nanošenje sa Sika® Colma Cleaner-om. Stvrdnu/osušen materijal može se odstraniti samo mehaničkim putem.
Dodatne Informacije:	12 meseci od datuma proizvodnje ako se uskladišti u originalnom, neotvorenom, zapečaćenom i neoštećenom pakovanju na hladnom i suvom mestu pri temperaturi od 0°C do +20°C. Zaštiti od direktnog izlaganja sunčevim zracima. Na svim kartušama Sika AnchorFix® -1 rok upotrebe proizvoda odštampan je na etiketi.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKI SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija