

Kategorija proizvoda: Thermobeton

Proizvođač: Thermomaster

## Thermobeton - Dodatak za laki beton 0,2m3

Cena: 1.890,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Primenjuje se kod: □ termoizolacije neprohodnih tavana (11-12cm): P200; □ termoizolacije prohodnih tavana (12-14cm): P250 + cementni estrih od 1-2cm; □ Ispuna tavanica, stvaranje nagiba ravnih krovova, ispod betona: P350; □ termoizolacije ukopanih bazena P250.
Pakovanje:	Vreća
Materijal:	Drobljeni EPS sa cementom
Količina (m3/pakovanje):	0,2
Gustina (kg/m3):	200 (P200), 250 (P250), 350 (P350)
Koef. toplotne provodljivosti (W/mK)::	0,05 (P200), 0,065 (P250), 0,082 (P350)
Pritisna čvrstoća (kN/m2):	120 (P200), 230 (P250), 340 (P350)
Odnos mešanja:	Odnos mešanja materijala za 1m3 lakog betona: □ P200 (gustoća 200 kg/m3): 1,05 m3 Thermobeton + 80 kg cement + 70 litar voda; □ P250 (gustoća 250 kg/m3): 1,08 m3 Thermobeton + 120 kg cement + 100 litar voda; □ P350 (gustoća 350 kg/m3): 1,12 m3 Thermobeton + 200 kg cement + 140 litar voda. □
Nanošenje:	Beton se meša običnom mešalicom ili pneumatičkom pumpom. Sveži beton odmah prekriti PE folijom, nema potrebe za dodatnim polivanjem. PE foliju ostaviti 3-4 dana zbog mogućeg naglog isušivanja. Minimalna debljina lakog betona je 5cm, maksimalna debljina 40 cm. Radove izvoditi na temperaturama iznad 5°C.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MASTERPLAST YU DOO □ Zemlja Porekla: Srbija