

Kategorija proizvoda: TKK - PUR Pene i Silikoni

Proizvođač: TKK

Tekapur M Universal PUR Pena Manuelna 600ml

Cena: 673,00 RSD



Specifikacija

| | |
|---------------------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Upotrebljava se u građevinarstvu za zaptivanje, zapunjavanje, izolaciju, montiranje i ugradnju (vrata, prozora, zaštita od sunca), pri izradi čamaca, prikolica... |
| Prednosti: | Jednostavna i praktična upotreba. Pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Nakon nanošenja volumen pene se poveća 2 do 3 puta. Sposobnost odličnog prijanjanja na sve građevinske materijale, osim na PTFE, silikon i polietilen. |
| Vrsta: | PU Pena Manuelna za lepljenje-Standard |
| Pakovanje: | Aerosol doza |
| Težina (ml): | 600 |
| Zapremina (l): | 28-32 l (slobodno penjena) |
| Gustina (kg/m ³): | 18-23 |
| Vreme vezivanja (min): | (18°C, 60% rel. vlažnost) 5-10 min |
| Vreme očvršćivanja (h): | 1,5-5,0 |
| Temperatura rada (°C): | +5 min / +25 max |
| Otpornost na temperature (°C): | -40 min / +90 max |
| Koef. toplotne provodljivosti (W/mK): | 0,036 |
| Dimenzijska stabilnost (%): | +5 |
| Upijanje vode (%): | 1 vol. |
| Pritisna čvrstoća (MPa): | 0,06-0,08 |
| Zatezna čvrstoća (MPa): | 0,07-0,08 |
| Istezanje pri prekidu (%): | 20-25 |
| Priprema Podloge: | Površine moraju da budu čiste, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Suve i porozne površine nakvasimo vodom. Sadržaj doze mora biti na sobnoj temperaturi. Ukoliko je doza hladnija, stavljamo je u toplu vodu od najviše 40°C na približno 20 minuta. |
| Nanošenje: | Dozu s ventilom okrenutim nadole, pred upotrebu dobro protresemo. Uklonite zaštitni poklopac i pričvrstite nastavak sa cevčicom. Dozu okrenite sa ventilom nadole i pritiskom na ventil aktiviramo nanošenje pene. Otvor ispunjavamo samo delimično jer pena naraste od 2 do 3 puta. Ukoliko ispunjavamo otvor koji je veći od 5 cm, radimo to u slojevima. Drugi sloj nanosimo onda kada je prvi sloj stvrdnut. Učvršćivanje možemo da ubrzamo tako što penu poprskamo vodom. Stvrdnutu penu moramo da zaštitimo od UV zračenja. Kada je pena stvrdnuta, odsečemo je oštrim nožem. Nakon toga možemo da počnemo sa završnim radovima – prekrijemo je gipsom, odgovarajućom zaptivnom masom, prelepimo, prefarbamo itd. Ukoliko ne iskoristimo celu dozu, ventil i nastavak sa cevkom čistimo Tekapur Cleaner sredstvom za čišćenje. Stvrdnutu penu možemo da uklonimo mehaničkim putem. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TKK DOO Zemlja Porekla: EU |