

Kategorija proizvoda: TKK - PUR Pene i Silikoni

Proizvođač: TKK

TKK PUR Pena FAST FIXING Manuelna - Niskoekspandir

Cena: 717,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Jednokomponentni poliuretanski lepak niske ekspanzije za brzo i izuzetno čvrsto lepljenje različitih građevinskih materijala. Koristite jednokomponentni poliuretanski lepak niske ekspanzije za lepljenje i pričvršćivanje raznih građevinskih materijala, kao što su drvene stepenice, prozorske daske, izolacioni materijali (EPS i XPS stiroporske ploče, OSB ploče, gips ploče), vešalice itd.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Stvrdnjava se pomoću vlage iz vazduha. □ Precizno nanošenje lepka omogućava brže izvođenje završnih radova i ekonomičnu potrošnju.
Vrsta:	PU Pena Manuelna za lepljenje-Niskoekspandirajuća
Pakovanje:	Aerosol doza
Težina (ml):	500
Vreme vezivanja (min):	(18°C, 60% rel. vlažnost) 5-10 min
Nanošenje:	5 – 10 minuta nakon nanošenja, masa više nije lepljiva na dodir. Nakon nanošenja, širi se u zapremini čak 2-3 puta i ima odlično prijanjanje na sve građevinske materijale. Koristi se u građevinskoj industriji za punjenje, izolaciju, ugradnju prozora i vrata. Takođe se koristi za ugradnju vodovodnih, grejnih, ventilacionih i električnih instalacija. Brzo popunjava otvore i zaptiva spojeve. Dobro očistite površinu pre nanošenja pene. Takođe preporučujemo da navlažite površine. Stvrdnuta pena pruža jaku vezu i odličnu izolaciju.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• KAKO POPRAVITI FASADU? □ Izloženost svetlosti, vremenskim uslovima i mehaničkim opterećenjima dovode do toga da fasada vremenom gubi sjaj, puca, ošteti se, zaprlja ili je prekrije buđ. Međutim, smanjuje se i efikasnost zaštite fasade od vlage. Zbog toga je fasadne površine potrebno redovno održavati. Ako postoje pukotine na fasadi, one se mogu popuniti TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR ACRYL zaptivnim materijalom sa grubom površinom. Masa se može nanositi na vlažne površine i može se prefarbati. Pre nanošenja, površina mora biti čvrsta i čista, pa prvo uklonite sve napuknute ili loše spojene delove. Stvrdnuta masa je otporna na atmosferske uticaje, UV svetlost i starenje. Na delovima fasade koji nisu izloženi suncu najčešće se pojavljuju alge i buđ. Zahvaćena mesta se prvo pokrivaju sredstvom za uklanjanje algi i zidne buđi na fasadnim površinama. Kada se površina osuši, ispire se mlazom vode a ostaci algi i plesni se uklone mehanički. Nakon što je proces završen, fasada se može prefarbati, najbolje je prefarbati bojom koja sadrži sredstvo za sprečavanje rasta buđi i algi. 2 sloja boje obično su dovoljna za dobro prekrivanje. Pre nanošenja novog sloja, prethodni se mora dobro osušiti.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TKK DOO □ Zemlja Porekla: EU